

医用双面胶带和转移胶带

性能 ^a	聚乙烯膜							聚酯膜			无纺布	转移胶带
	1509	1510	1512	1517	1522	9874	9889	1513	1577	9877	9917	1524
1 灭菌 ^b	G*, E	G*, E	G*, E	G*, E	G*, E	G*, E	G*, E	G*, E, S	G*, E	G*, E, S	G*, E	G*, E, S
2 低敏性	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
3 重复皮肤接触	无	无	无	无	是	是	无	无	无	无	是	无
4 顺应性	中	高	高	高	中	中	中	低	中	低	高	高
5 流体阻隔性	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	无	无
6 最小拉伸力 lbs/in N/25mm	4.5 20	1.8 8	2 8.9	1.8 8	4.5 20	4.5 20	4.5 20	20 89	20 89	20 89	14.6 64.9	N/A
7 伸长率%	200	800	125	800	200	200	200	0	0	0		N/A
8 典型粘接力(正 面)/钢板 oz/in N/25mm	53 14.7	LDPE 45 12.5	53 14.7	LDPE 30 8.3	25 7	19 5.3	53 14.7	61 17	Ar/SR 32/100 9/29	120 33.4	27/23 7.5/6.4	40 11
9 胶带厚度(不含 离型纸) mils mm	4.9 0.12	3.8 0.1	3.4 0.09	4.4 0.11	6.3 0.16	4.9 0.12	4.9 0.12	3.4 0.09	4.5 0.11	4.5 0.11	12 0.3	2.5 0.06
10 粘胶涂层厚 度(每面)mils mm	0.95 0.02	1.4 0.04	0.95 0.02	1.7 0.04	1.65 0.02	0.95 0.02	0.95 0.02	1.2 0.03	1.75 0.04	1.75 0.04	1.4 0.04	2.5 0.06
11 膜厚度 mils mm	3.0 0.08	1.0 0.03	1.5 0.04	1.0 0.03	3.0 0.08	3.0 0.08	3.0 0.08	1.0 0.03	1.0 0.03	1.0 0.03	12 0.3	N/A
12 离型纸厚度 mils mm	4.5 0.11	4.4 0.11	4.5 0.11	4.4 0.11	4.5 0.11	3.6 0.09	3.5 0.09	4.5 0.11	3.6 0.09	3.6 0.09	3.5 0.09	3.5 0.09
13 离型纸重 磅/令	80	54	80	58	80	60	60	80	60	60	62	60
14 最大离型力 g/in N/25mm	50 0.49	40 0.39	50 0.49	50 0.49	30 0.29	30 0.29	100 1.0	50 0.49	60 0.59	60 0.59	35 0.34	49 0.48
15 最大宽度 in cm	48 122	27 69	48 122	27 69	48 122	48 122	48 122	48 122	48 122	48 122	48 122	48 122
16 最大长度 yd m	400 366	360 329	500 457	360 329	400 366	500 457	400 366	500 457	500 457	500 457	275 251	200 183
17 卷外径 in cm	14 36	13.5 34	14 36	13.5 34	14.5 37	13.5 34	14.5 37	13.5 34	14 36	14 36	15.5 39	8 20
18 有效期, 年	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2

注: a: 所列性能基于有限的测试, 仅供比较。产品最终是否适合客户的应用将由我们的客户决定。

b: 通过典型灭菌条件确定产品可加工性, 基于此推荐适合的灭菌方法。

*: 伽马照射后可能会发生粘性降低和/或离型力增加

G: 伽马灭菌 E: 环氧乙烷灭菌 S: 蒸汽高压灭菌

产品与安全信息：

对确定 3M 样品和产品的预期用途包括任何必需的安全或毒性评估的合适性，使用者具有唯一责任。3M 可根据需要提供 MSDS 和毒性测试结果。在使用任何产品进行大规模生产前，使用者应通过自己的测试以确定产品质量的可接受性和产品的适合性是否令其满意。

注意：在此不包含任何解释或暗示相关专利不存在，不构成任何许可、诱导或建议在无专利所有人授权下实施该专利所包含的发明。

保证信息：

在此的所有声明，技术信息和建议都基于 3M 认为可靠的测试，但不保证其精确性或完全性。3M 只保证运送至客户处的产品满足 3M 的标准。3M 不提供任何其它保证，不保证产品与其它材料复合后的性能、安全或其它特征。特别地，3M 不保证产品任何预期或非预期的用途（无论是否可预知的）；不保证与其它组分的相容性或合适性，或者与生产或转化的任何方式的相容性。前述保证代替所有其它保证、表述或暗示，包括可销售性的含蓄保证、对某一特殊目的之适当性以及侵权。

赔偿范围：如果产品被证实不符合 3M 的标准，唯一可行的且 3M 的唯一义务应是，在 3M 方，替换不满足标准的产品或者退还购买产品时的进货金额。

责任范围：在此提供的赔偿是 3M 为任何声称的或真实的产品与标准不一致、产品中的缺陷或其它失效或为 3M 供应职责的履行所作的唯一赔偿。在任何法律理论下，3M 决无责任承担与产品相关的任何方式的直接、间接、偶然、特殊或持续损害（包括利润损失），包括但不限于疏忽和严格赔偿责任。

订购信息：

请联系销售代表：021-62753535